

**COSMO® CL-300.150**

*** COSMOFEN 60

Spezial-Reiniger**Einsatzbeispiele**

- Entfernung von Staub, Klebstoffresten der Schutzfolie, Fettstift, Gummispuren, frischem PUR-Schaum und frischen Dichtstoffresten sowie Teer-/Bitumenspritzern
- Fenster- und Türenbau zur Reinigung der pulverbeschichteten und eloxierten Alu- sowie PUR-Profile
- Reinigung der lackierten Oberflächen in der kunststoff- und metallverarbeitenden Industrie
- Reinigung der Klebeflächen vor der Verklebung
- Entfernung nicht ausgehärteter Reste verschiedener Klebstoffsysteme

Besondere Eigenschaften

- milder Geruch bei Verarbeitung
- schnell abtrocknend
- nicht anlösend

Technische Daten

Basis	gemischte aliphatische Kohlenwasserstoffe
Dichte nach EN 542 bei +20 °C	ca. 0,71 g/cm ³
Verarbeitungstemperaturen	von +5 °C bis +30 °C

Verarbeitungshinweise

Produkt vor der Verarbeitung akklimatisieren.

Alle zu reinigenden Oberflächen müssen vor der Anwendung auf Verträglichkeit getestet werden!

Die Reinigung der trockenen, staubfreien Materialoberfläche erfolgt mittels nicht flusenden und nicht färbenden Tüchern aus Zellstoff oder Baumwolle.

Sind bei der Reinigung von pulverbeschichteten Oberflächen Farbpigmente im Reinigungstuch erkennbar, kann dies auch auf einen nicht ausreichend durchgehärteten Pulverlack hinweisen. In diesem Fall sollte parallel auch der Pulverbeschichter angesprochen werden!

Wichtige Hinweise

Das Produkt ist von geschultem Personal in Fachbetrieben einzusetzen!

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. **Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung;** unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!

Lagerung

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.

Das Produkt darf während der üblichen Transportzeiten Temperaturen von -30 °C bis +35 °C ausgesetzt werden.

Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate.

Lieferform

1 000 ml Metall-Flasche

10 l Metall-Kanister

Zubehör

COSMO® SP-810.120 - Sparanfeuchter/Sicherheitsspender.

Industrieverband
Klebstoffe e.V.



COSMO® CL-300.150

*** COSMOFEN 60

Spezial-Reiniger

30 l Metall-Kanister

200 l Metall-Spundlochfass



Industrieverband
Klebstoffe e.V.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by weiss